tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



KLEJ DO OKLEJARKI KLEIBERIT 773.3 TRANSPARENTNY 20KG

SKU: 773.3

OPIS PRODUKTU

KLEJ TOPLIWY KLEIBERIT 773.3 TRANSPARENTNY - 20KG

Kleiberit 773.3 Termoplastyczny klej termotopliwy do maszy-nowego oklejania obrzeży na okleiniarkach.

• brak powstawania nitek• transparentny

• wysoka wytrzymałość początkowa

• dobre właściwości topnienia wstępnego dla posuwów do 10-30 m/min

• nadający się do softformingu (trudne profile o małych kątach)

Stosowany do oklejania:

• krawędzi CPL i melaminowo-żywicznych, również tzw. cienkich laminatów,
• krawędzi PVC i ABS (pokrytych primerem),
• krawędzi niezagęszczonych, żywicznych obrzeży papierowych,
• krawędzi z forniru.

Zalety:

• wysoka łatwość dozowania,

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- wysoka wytrzymałość początkowa,
- dobre właściwości topnienia,
- nie zawiera wypełniaczy.

Klej termotopliwy firmy Kleiberit na bazie kopolimerów EVA do klejenia krawędzi na automatycznych maszynach z nośnikiem walcowym. Szczególnie nadaje się do obróbki na maszynach BAZ. Kleiberit 773.3 ma postać granulatu w kolorze mleczno-transparentnym.

Dane techniczne

Temperatura mięknienia (met. pierścienia i kuli) [°C]:

ok. 115

Lepkość Brookfielda - 180°C:

200000 ±30000 mPas

Lepkość Brookfielda - 200°C:

115000 ±15000 mPas

Zalecana temperatura pracy na rolce nanoszącej [°C]:

200 - 210

Temperatura klejonych materiałów [°C]:

>18

Gęstość [g/cm³]:

ok. 0,98

Ciężar [kg]:

20

Uwagi:

często sprawdzać temperaturę na wałku nakładającym klej. Zalecana wilgotność drewna - 8% do 10%.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin