tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



KLEJ DO OKLEJARKI KLEIBERIT 788.7 BIAŁY 25KG

SKU: 788.7 biały

OPIS PRODUKTU

KLEJ TOPLIWY KLEIBERIT 788.7 BIAŁY - 25KG

Klej termotopliwy Kleiberit 788.7 na bazie kopolimerów EVA do obrzeży dla ręcznych i wolnobieżnych okleiniarek. Oferowany w postaci granulatu koloru białego.

Stosowany do oklejania obrzeży:

- z ABS i PCW,
- poliestrowych,
- papierowych,
- z żywicy melaminowej,
- fornirowych.

Zalety:

- bardzo dobre właściwości topnienia,
- długi czas otwarty,
- odporność na wysokie temperatury (zależnie od rodzaju obrzeża ok. 100°C),
- prędkość posuwu od 5 m/min.

Kleje termotopliwe wydzielają opary również przy zachowaniu przepisowej temperatury stosowania. Wyziewy stanowią często obciążenia zapachowe. Znaczne przekroczenie zalecanych temperatur

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

przez dłuższy okres czasu prowadzi do powstania zagrożenia wytwarzania szkodliwych produktów rozpadu. Dlatego też wymagane jest odprowadzanie oparów, np. poprzez odpowiednie instalacje.

Dane techniczne

Temperatura mięknienia (met. pierścienia i kuli) [°C]:

Lepkość Brookfielda - 180°C:

Lepkość Brookfielda - 200°C:

Zalecana temperatura pracy na rolce nanoszącej [°C]:

Temperatura klejonych materiałów [°C]:

Gęstość [g/cm³]:

Ciężar [kg]:

Uwagi: zalecana wilgotność drewna:

~90

60000 ±15000mPas

40000 ±10000mPas

160 - 200

>18

ok. 1,2

25

8% do 10%

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin