tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



KLEJ TOPLIWY DO OKLEINIARKI KLEIBERIT 774.4 KOŚĆ SŁONIOWA 25KG

SKU: 774.4

OPIS PRODUKTU

KLEJ TOPLIWY DO OKLEINIARKI KLEIBERIT 774.4 KOŚĆ SŁONIOWA – 25KG

Klej termotopliwy Kleiberit 774.4 na bazie kopolimerów EVA o średniej wiskozowatości oraz bardzo dobrej sile wiązania początkowego. Stosowany do sklejeń i okleinowania wstępnego obrzeży. Ma postać granulatu **w kolorze kości słoniowej (naturalny)**.

Zalety:

1. do uniwersalnego zastosowania,
2. dobre właściwości topnienia wtórnego,
3. do okleinowania wstępnego obrzeży na bazie żywicy melaminowej,
4. prędkość posuwu 20-40 m/min (wyższe prędkości możliwe po przeprowadzeniu prób własnych).

Stosowany do oklejania obrzeży:

- poliestrowych,
- na bazie żywicy melaminowej,
- z PCW, PP i ABS ze spreparowaną stroną wewnętrzną,
- niezagęszczonych obrzeży żywicopapierowych,
- masywnych i fornirowych.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Zdrowie i bezpieczeństwo:

Kleje termotopliwe wydzielają opary również przy zachowaniu przepisowej temperatury stosowania. Wyziewy stanowią często obciążenia zapachowe. Znaczne przekroczenie zalecanych temperatur przez dłuższy okres czasu prowadzi do powstania zagrożenia wytwarzania szkodliwych produktów rozpadu. Dlatego też wymagane jest odprowadzanie oparów, np. poprzez odpowiednie instalacje.

Dane techniczne

Temperatura mięknienia (met. pierścienia i kuli) [°C]:

~105

Lepkość Brookfielda - 200°C:

65000 ±10000 mPas

Zalecana temperatura pracy na rolce nanoszącej [°C]:

200°C – 210°C

Temperatura klejonych materiałów [°C]:

>18

Gęstość [g/cm³]:

1,42g/cm3

Ciężar [kg]:

25

Zalecana wilgotność drewna:

8% do 10%

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin